

Декоративная штукатурка «Шуба»

Область применения

Декоративная штукатурка «Шуба» предназначена для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с зернистой фактурой внутри и снаружи зданий на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гипсокартоне. Применяется в качестве декоративного слоя для систем теплоизоляции фасадов с пенополистирольными и минераловатными плитами.

Свойства

Обладает высокой прочностью и твердостью благодаря усиленной полимерами смеси вяжущих (белого высококачественного цемента и извести), а также благодаря специально подобранной доломитовой крошки.

Состав

Белый цемент, доломитовая крошка, высококачественные модифицирующие добавки.

Технические характеристики

Водопотребление	0.20-0.23л/кг
Наибольшая крупность зерен	2 мм / 3мм
Насыпная плотность	1600кг/м ³
Подвижность	8см
Водоудерживающая способность	98.6%
Трещиностойкость	стойкий
Плотность раствора	1740кг/м ³
Прочность при сжатии, не менее	6.5МПа
Прочность на растяжение при изгибе, не менее	3МПа
Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее	0.65МПа
Водопоглощение	5.8%
Морозостойкость, марка	F50
Деформация усадки	1.2мм/м
Паропроницаемость	0.07мг/м ² *ч*Па
Расход смеси, кг/м ²	4-4.5(при слое 3мм)
Жизнеспособность, не менее	120мин

Подготовка основания

Перед нанесением декоративной штукатурки «Шуба» необходимо провести очистку основания от пыли, масляных и мастичных загрязнений, остатков старого раствора, отслаивающихся частей поверхностей. Необходимо удалить слои, не способные нести нагрузку. Старые лакокрасочные покрытия должны быть удалены до плотного основания, механически или при помощи специальных материалов. Основание перед монтажом системы теплоизоляции должно обладать достаточной несущей способностью. Пыль, различные загрязнения перед приклейкой утеплителя должны быть удалены. Основание необходимо грунтовать грунтовкой «Глубокого проникновения» фирмы ООО «Старатели».

Приготовление раствора

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,2-0,23 л воды на 1 кг сухой смеси (5-5.75 л воды на мешок 25 кг) и тщательно перемешать до однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональным миксером или электродрелью с насадкой) либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению. Приготовленный раствор использовать в течение 3 часов с момента затворения водой.

ВНИМАНИЕ! Данный материал содержит крошку, которая может оседать на дно мешка, поэтому не допускается частичное замешивание содержимого мешка.

Нанесение раствора

В процессе работы рекомендуется периодически перемешивать раствор для получения однородной консистенции. При нанесении штукатурки следует обязательно соблюдать толщину слоя, который должен быть таким же, как и диаметр зерна штукатурки. Излишек раствора снимается и перемешивается в рабочей емкости. После нанесения сформировать требуемую фактуру пластиковой теркой или с помощью валика. В процессе отделки рабочую поверхность пластиковой кельмы необходимо постоянно очищать от налипшей крошки. Штукатурку наносят в одном направлении от угла до угла методом "мокрое-по-мокрому", не допуская высыхания

затертых участков до нанесения очередных. Если необходимо прервать работу, то вдоль линии, где заканчивается штукатурный слой, приклеивается малярный скотч и формируется фактура. Декоративная штукатурка «Шуба» может быть нанесена в области цоколя на цементную штукатурку выше уровня земли на 5 см.

Важная информация

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха, основания должна быть в пределах от +5 °С до +30 °С. Температура растворной смеси в процессе проведения работ должна быть не ниже +5 °С. В процессе набора прочности следует оберегать штукатурку от пересыхания, сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Для защиты декоративно-защитного слоя леса прикрывают защитной фасадной сеткой. Недопустима сушка штукатурного слоя тепловыми пушками. При высокой влажности воздуха и в прохладное время года штукатурка сохнет более длительное время. Окраска производится не ранее чем через 7 суток после нанесения штукатурки.

Очистка инструмента

Чистой водой, непосредственно после окончания работы

Упаковка

Крафт-мешок 25кг.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке 12 месяцев со дня изготовления (см. маркировку на мешке).

Указания по технике безопасности

При работе использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спецодежду и т.д.). Не допускать попадания сухой смеси внутрь организма. При попадании смеси на слизистые оболочки и в глаза немедленно промыть их проточной водой. При необходимости обратитесь к врачу.

Нормативный документ

Декоративная штукатурка «Шуба» соответствует ГОСТ Р 54358-2011

Примечание

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.